

AAA 中圍+上蓋 破裂強度、平面耐壓測試



Mechanical & Hardgoods Lab

TEST REPORT

報告號碼： HL90498/2008
 頁數： 1 of 2
 日期： 2008年10月06日

奎茂紙器實業有限公司
 新竹市民富街 178 巷 11 弄 9 號

以下測試樣品係由客戶所提供及確認：

產品名稱： 七層瓦楞紙版 (440/200)AAA

我們依照客戶的要求，根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：

委託試驗要求：

紙板爆破強度 (參考 TAPPI T810)

委託試驗方法：

參考 CNS 1353

委託試驗結果：

樣品	外→內 (kgf/cm ²)		內→外 (kgf/cm ²)	
	七層瓦楞紙版	1.	41.1	1.
2.		42.4	2.	38.9
3.		41.3	3.	40.8
平均		41.6	平均	38.7

試驗日期： 2008年10月01日 ~ 2008年10月03日

Signed for and on behalf of
 SGS Taiwan Ltd.

蘇國銓
 組長


檢測報告書

序號： 00824

案號	T09-0873	檢測日期	98年 04月 30日
委託單位	奎茂紙器實業有限公司		
聯絡地址	新竹市民富街 178 巷 11 弄 9 號		
產品名稱	單蓋紙箱		
檢測項目	耐壓強度測試		

檢測結果

- 試驗環境：將樣板置放於(1).溫度：20℃ (2).溼度：65% 的環境中。
- 測試條件：



試件尺寸：	1500 X 1100 X 1170 mm	重量：	15.8 kgs
測試跨距：	平放	測試速度：	13 mm/min
荷重設定：	至破壞	測試方向：	如圖所示由上往下

- 結果：※試件(如圖示)受壓 3644 kgs 時，箱体變形破壞。
 *****以下空白*****

備註：

- 本報告書僅證明實際接受測試樣品之品質。
- 本報告書之全部或部份內容，不得作廣告用途。
- 本報告書依本會包裝試驗所服務簡則之規定發給。
- 本報告書僅供委託者參考，本會不負任何法律責任。

中華民國物流協會
 包裝測試中心

地址：臺中市西區五權路 2-130 號
 電話：(04)23721378
 傳真：(04)23721789



otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except without prior written permission of the Company. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
 Test Report is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf or available on request and accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this Test Report is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its issuance only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute an offer of insurance or any other financial product.